

## סופרקריל מ.ד.



חי ירוק בצבע שלנו  
Low VOC

צבע אקרילי איכותי על בסיס אמולסיה אקרילית טהורה, מתאים במיוחד לקירות חיצוניים: מעניק הגנה מלאה בפני השפעות האקלים הישראלי ובפני השפעות מלחי בטון



### תכונות:

עמידות גבוהה במיוחד בתנאי האקלים הישראלי: שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, כושר התחברות מעולה לתשתית, עמיד בפני השפעות מלחי בטון, צבע נושם, ידידותי לסביבה ולמשתמש (ללא עופרת וכרומטים).

### שימושים:

לצביעה חיצונית של קירות בטון ולבנים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר:	734-400 לבן, 734-402 בסיס P, 734-403 בסיס T, 734-404 בסיס D, 734-405 בסיס A (שקוף)
גוון:	לבן ו-1200 גווני מניפת ספקטרום.
ברק:	מט
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר):	6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון. לאחר הייבוש:
זמני ייבוש:	ייבוש למגע:** שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 2-3 שעות
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	גודל אריזה
	18 ליטר
	5 ליטר
כמות למשטח:	27
	100

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### משטחי בטון וטיח צמנט חיצוניים:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה של בטון (28 יום לפי דרישות מכון התקנים). באם קיימת תשתית חזקה ותקינה אין צורך ביסוד. באם ישנה תשתית חלשה או פריכה יש לבצע את הפעולה הבאה: נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של רב-גמיש יסוד קושר לבן מדולל ב- 30% טרפנטין מינרלי (מיושם בהברשה, גלילה או התזה). לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2 שכבות סופרקריל מ.ד.

#### משטחים צבועים בצבע פלסטי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ונקו את השטח. השתמשו במרק אקרילי חיצוני להחלקה ולמילוי חורים.

לאחר הייבוש שפשפו בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק. במידה וקיימים סדקים נימיים יש לסתום אותם במילוי גמיש. צבעו 2 שכבות סופרקריל מ.ד. מדולל לפי הצורך.

#### אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה במברשת / רולר / איירלס: שכבה ראשונה דללו 20%-30% מים. שכבות נוספות דללו 10%-15% מים.

#### ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

#### אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

#### הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל-  $10^{\circ}C$  והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ}C$  ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001